**CENTRUL DE CERCETĂRI ŞI ÎNCERCĂRI DE LABORATOR**
**al Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM" ÎS**
mun. Chişinău str. Independenţii 6/1, 77-46-38
www.incercom.md

**Denumirea produsului, ambalarea, volumul lotului, data fabricării, termenul de valabilitate (după caz):**плиты из резиновой крошки и полиуретанового клея (500x500x20)мм - 2 пробы

**Solicitant** :C.O.O.O „ЕРОДАЛС ", проезд Октябрьский ,19 г. Тирасполь R.Moldova

**Producător:** Solicitantul

**Scopul încercării**: încercări pentru agrement tehnic

**Numărul şi data de înregistrare a cererii solicitantului: nr. 628** din 29.09.2022

**Prelevarea probelor conform :** GOST 26589-94

**Document normativ pentru metodă de încercare:**
**GOST 26589-94** „Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний" pct. 3.2; pct. 3.3; pct. 3.4;

**Echipanent folosit pentru încercări:**
- Maşina de forţă tip МИП 100-2 certificat de etalonare nr. MD 10 3.2-049/2021 din 22.10.2021;

- Riglă nr. 5 certificat de etalonare MD 10 3.5- 179/2022 din 06.04.2022;

- Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată tip Ohaus PA 4102C certificat de etalonare nr. MD 10.3.2-1117/2021 din 22.10.2021;

**Condiţiile climaterice la efectuarea încercărilor:**

| | |
|---|---|
| Temperatura aerului, °C | +20 |
| Umiditatea relativă a aerului, % | 68 |

**Data începutului încerărilor:** 29.09.2022
**Data finisării încercărilor:** 11.10.2022

**REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR**

**Proba nr. 2** /зеленая/

| Nr. | Denumirea indicatorilor наименование испытываемых показателей | U/m | Indicativul DN pentru metode de încercări НД на методы испытаний | Cerințe documentului normativ pentru caracteristicile încercate Требования НД | Indicatori reali факт .показатели | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | media среднее значение |
| 1 | **Rezistența convențională la rupere** Условная прочность при растяжении | MPa | **ГОСТ 26589-94** Pct. 3.3 | - | 4,0 | 3,9 | 4,0 | **4,0** |
| 2 | **Alungire relativă la rupere** Относительное удлинение при разрыве | % | **ГОСТ 26589-94** Pct. 3.3 | - | 60 | | | **60** |
| 3 | **Densitatea** плотность | Kg/m$^3$ | ***ГОСТ 26589-94** Pct. 3.2 | - | 800 | | | **800** |
| 4 | **Rezistența aderenței la suport** адгезионная прочность | MPa | ***ГОСТ 26589-94** Pct. 3.4 | - | 0,8 | 0,9 | 0,9 | **0,9** |

Executantul /specialist/ Coreni N.

Șeful CCÎL ICȘC„INCERCOM"ÎS Mornealo N.

**Un exemplar a raportului de încercări este predat pentru:**
1. **CCÎL„INCERCOM"ÎS**
2. **C.O.O.O „ЕРОДАЛС"**

**Notă 1**: Incertitudinea poate fi indicată la solicitarea clientului ;
**Notă 2**: Indicatorii neacoperiți de acreditare se marchează cu *;
**Notă 3**: Rezultatele obținute prin subcontractare se marchează cu **.

**<u>În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:</u>**

Rezultatele încercărilor se referă la probele testate. Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei Centrului de Cercetări și Încercări de Laborator al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM" ÎS. Retipărirea raportului de încercări sau reproducerea fără permisiunea Centrului de Cercetări și Încercări de Laborator al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM" ÎS este strict interzisă.

**Data începutului încerărilor:** 29.09.2022
**Data finisării încercărilor:** 11.10.2022

**REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR**

**Proba nr. 1** /желтая/

| **Nr.** | **Denumirea indicatorilor** наименование испытываемых показателей | **U/m** | **Indicativul DN pentru metode de încercări** НД на методы испытаний | **Cerințe documentului normativ pentru caracteristicile încercate** Требования НД | **Indicatori reali** факт .показатели | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **1** | **2** | **3** | **media** среднее значение |
| **1** | **Rezistența convențională la rupere** Условная прочность при растяжении | MPa | **ГОСТ 26589-94** Pct. 3.3 | - | 3,5 | 3,7 | 3,4 | **3,5** |
| **2** | **Alungire relativă la rupere** Относительное удлинение при разрыве | % | **ГОСТ 26589-94** Pct. 3.3 | - | 65 | | | **65** |
| **3** | **Densitatea** плотность | $Kg/m^3$ | ***ГОСТ 26589-94** Pct. 3.2 | - | 790 | | | **790** |
| **4** | **Rezistența aderenței la suport** адгезионная прочность | MPa | ***ГОСТ 26589-94** Pct. 3.4 | - | 0,7 | 0,8 | 0,8 | **0,8** |

Executantul /specialist/ Coreni N.

Șeful CCÎL ICȘC„INCERCOM”ÎS Mornealo N.